Technický list výrobku

Udržitelná penetrace

UZIN TERRAPRIMO 10

Disperzní penetrace pro savé podklady

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- zvláště udržitelná přídržná penetrace v oboru podlahových konstrukcí

VHODNÁ NA / PRO:

- savé podklady (jako např. cementové potěry, cementové a sádrové stěrkovací hmoty nebo beton)
- kalciumsulfátové potěry, kalciumsulfátové tekuté potěry, sádrovláknité desky
- cementové omítky, vápenné omítky, sádrokartonové desky
- před stěrkovacími pracemi v udržitelném systému s UZIN TERRAPLAN 20
- teplovodní podlahové vytápění
- namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529
- silné namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Zvláště udržitelná disperzní penetrace UZIN TERRAPRIMO 10 se používá před stěrkováním na savých minerálních podkladech. Penetrace výborně vniká do podkladu a má na základě novátorského systému pojiva dodatečné vlastnosti k tvoření filmu. Redukovaným použitím syntetických surovin ve spojení s novým konceptem balení vykazuje UZIN TERRAPRIMO 10 oproti srovnatelným UZIN disperzním penetracím zlepšenou CO2 - bilanci. Tím se dodatečně ušetří ca 25% energetických zdrojů.

Pro interiér.

- připravená k použití
- velmi rychle schnoucí
- velmi dobře proniká, současně tvořící film
- velmi vydatná

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	CUBE it simple
Velikost balení	5 kg
Skladovatelnost	nejméně 12 měsíců
Barva za mokra	šedomodrá
Barva za sucha	transparentní
Spotřeba	80 - 150 g/m²
Doba schnutí	1 - 2 hodiny*
Min. teplota při zpracování	10 °C na podlaze

* při 20 °C und 65 % rel. vzdušné vlhkosti. Viz "Prováděcí tabulku".

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN TERRAPRIMO 10

ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

- zvláště udržitelná přídržná penetrace v oboru stěnových konstrukcí

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být obroušeny a vysáty. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby.
Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy např. separační prostředky, zbytky lepidla, stěrkovací hmoty, krytiny nebo nátěru apod. odstranit, např. odkartáčováním, odbroušením, odfrézováním nebo otryskáním. Volné části a prach důkladně vysát. Nanesenou penetraci nechat dobře vyschnout.
Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat.
2. Penetraci nanášet nylonovým plyšovým válečkem UZIN rovnoměrně sytě a celoplošně na podklad. Zabránit místnímu přesycení.
3. Nářadí ihned po použití očistit vodou.

TABULKA POUŽITÍ:

Podklad / Aplikace	Spotřeba	Doba schnutí
cementová stěrkovací hmota na		
cementový potěr, cementovou stěrkovací hmotu, beton	80 - 150 g/m²	ca 1 hodina*
kalciumsulfátový potěr, prefabrikované sádrové potěry, sádrové podklady, omítky	80 - 120 g/m²	ca 2 hodiny*
slabě savé, spíše nepropustné podklady	80 - 100 g/m²	ca 2 hodiny*
sádrová stěrkovací hmota na		
kalciumsulfátový potěr, prefabrikované sádrové potěry	80 - 120 g/m²	ca 1 hodina*

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Odolná mrazu do -4 °C. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Penetraci před zpracováním nechat aklimatizovat na teplotu v místnosti.
- Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Při vícevrstvém stěrkování nechat nanesenou stěrkovací hmotu napřed kompletně vyschnout, penetrovat udržitelnou penetrací UZIN TERRAPRIMO 10 a po vyschnutí nanést následné stěrkování. Tloušťka druhé vrstvy nesmí překročit tloušťku první vrstvy.
- Při stěrkování nad 10 mm tloušťky vrstvy je nutné použít epoxidové penetrace, jako UZIN PE 460 s posypem křemičitým pískem.
- Není vhodná na vodou rozpustné zbytky lepidla (např. lepidla na bázi sulfitového výluhu) nebo fixace a rovněž na staré zbytky bitumenových lepidel. V tomto případě vybrat vhodnou penetraci z aktuálního přehledu výrobků UZIN.
- Není vhodná jako penetrace pod disperzní parketová lepidla.
- Není vhodná jako uzávěra proti vlhkosti.
- Nepoužívat na dřevotřískové desky, OSB desky nebo jiné dřevěné podklady.
- Nepoužívat na neminerální podklady a rovněž ne na magneziové a xylolitové potěry.
- Zohlednit všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahové krytiny v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
- Dbejte zvláště mimo jiné na související normy, směrnice a doporučení:
  - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
  - DIN 18 356 „Parketářské práce“, ÖNORM B 5236
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
  - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Bez rozpouštědel
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Polymerdisperze, konzervační prostředky, aditiva a voda.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Při zpracování a schnutí se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku a rovněž zajištění důkladného větrání pracovních prostor. Uložit mimo dosah dětí. Při zpracování omezit jídlo, pití a kouření. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně umýt vodou. Nevylévat do kanalizace, do vody nebo do země. Čištění nářadí provádět ihned po použití vodou a mýdlem. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty. Produkt obsahuje isothiazoline, bronopoly. Informace pro alergiky +49 731 4097-0, příp. +420283083314.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026