Technický list výrobku

Udržitelné lepidlo pro textilní krytiny a linoleum

UZIN TERRACOLL 30

Disperzní lepidlo pro textilní krytiny všeho druhu a stejně tak i pro linoleum

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- textilní krytiny se všemi běžnými úpravami rubu
- tkané výrobky, rozměrově stabilní vpichované krytiny a krytiny z přírodních vláken s latexovaným rubem případně vlněným plstěným rubem, dokonce i tuhé podlahové krytiny
- linoleum v pásech

VHODNÉ NA / PRO:

- teplovodní podlahové vytápění
- namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529
- mokré šamponování a čištění rozprašovacími extrakty podle RAL 991 A2
- normální namáhání v obytných, podnikatelských a objektových prostorech

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Zvláště udržitelné, technicky vysoce výkonné disperzní lepidlo s krátkou dobou odvětrání pro textilní podlahové krytiny všech druhů, stejně tak i pro linoleum na savých podkladech. Pro vnitřní prostředí.

- snadno roztíratelné
- vysoká počáteční a konečná pevnost
- nádoba ze 100 % recyklovatelného materiálu

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	recyklovatelná plastová nádoba
Velikost balení	14 kg
Skladovatelnost	nejméně 12 měsíců
Barva za mokra	krémová bílá
Barva za sucha	krémová bílá
Spotřeba	300 - 500 g/m²
Ideální teplota při zpracování	20 - 25 °C na podlaze
Doba odvětrání	10 - 20 minut*
Doba kladení	30 minut*
Min. teplota při zpracování	15 °C na podlaze
Plná zátěž	24 hodin*
Svařování/spárování spojů	po 24 hodinách*
Konečná pevnost	po 3 dnech*

* při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu krytiny a savosti podkladu.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz113

EPD

ÖKOLINE

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN TERRACOLL 30

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, rovný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost (např. nečistoty, olej, mastnota). Povrch důkladně vysát, penetrovat a stěrkovat. Vhodné produkty vybrat z přehledu výrobků UZIN. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby. Penetraci a stěrkovací hmotu nechat vždy dobře vyschnout.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků a rovněž i podlahových krytin.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

1. Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou rovnoměrně na podklad a s ohledem na nanesené množství, klima v místnosti, savost podkladu a druh krytiny nechat odvětrat. Nanést jen tolik lepidla na kolik lze v době kladení položit podlahovou krytinu s dobrým smočením rubu.
2. Krytinu po krátké době odvětrání položit do lepidlového lože, celoplošně vetřít (např. lištou nebo válečkem). Vetřít nebo převálcovat, případné extrémní deformace podlahové krytiny zatížit nebo předem opačně valchovat. Neuzavřít žádný vzduch pod krytinou. Plochu nechat 20 minut v klidu a potom znovu převálcovat případně konce a švy vetřít.
3. Znečistění lepidlem odstranit v čerstvém stavu vodou.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:

Zubování	Druh krytiny / Rub Krytiny	Spotřeba ca
A 2	hladký, lehce strukturovaný např. textilní krytiny s jemným rubem	300 - 350 g/m²
B 1	strukturovaný např. textilní krytiny, linoleum, měkké vpichované krytiny apod	350 - 450 g/m²
B 2	strukturovaný, hrubá úprava rubu, např. vpichované rouno	500 - 550 g/m²

* při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu, temperovaných nádobách lepidla.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Odolné mrazu do – 6 °C. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Lepidlo před zpracováním nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15° C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu kladení, tuhnutí a schnutí.
- Vlhké podklady mohou vést k sekundárním emisím. Proto u vystěrkovaných podkladů dbát na dobré proschnutí stěrkovací hmoty.
- Přímé lepení na staré zbytky lepidla může vést ke vzájemnému působení a tím k nežádoucím účinkům. Proto je ideální způsob staré vrstvy odstranit. V každém případě je nutno staré zbytky lepidla přepracovat uzavírací penetrací a celoplošně vystěrkovat samorozlévací stěrkovací hmotou v dostatečné tloušťce (zpravidla 3 mm).
- Krytiny musí být před lepením dostatečně uvolněné, aklimatizované a adaptovány na běžné klima v místnosti při pozdějším užívání.
- Při extrémním zatížení teplotou působením slunečního záření, silném mechanickém zatížení vozíky, vysokozdvižnými vozíky atd. nebo při působení vody shora je vhodné vyžádat si technickou konzultaci.
- Mezera mezi jednotlivými pásy linolea má být na šířku platební karty.
- Zohlednit všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahových krytiin a rovněž platné národní normy (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
- Dbejte zvláště mimo jiné na související normy, směrnice a doporučení:
  - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
  - BEB - směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení textilních podlahových krytin“
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení linolea“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Bez rozpouštědel
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Polymerové disperze, modifikované pryskyřice, konzervační prostředky, minerální plnicí hmoty, aditiva a voda.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Při zpracování a schnutí se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku a rovněž zajištění důkladného větrání pracovních prostor. Uložit mimo dosah dětí. Při zpracování omezit jídlo, pití a kouření. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně umýt vodou. Nevylévat do kanalizace, do vody nebo do země. Čištění nářadí provádět ihned po použití vodou a mýdlem. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty. Produkt

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026

obsahuje isothiazoline, bronopoly. Informace pro alergiky +49 731 4097-0, příp. +420283083314.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026