

Kétkomponensű spaklis alapozó

UZIN PE 630

Diszperzió-cement bázisú tömítő alapozó

FŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Nagyon gyorsan száradó, paszta állagú, kétkomponensű, diszperzió-cement bázisú alapozó felújítási munkákhoz. Félrugalmas tulajdonságának köszönhetően az aljzat mozgásait bizonyos határok közt követi. Beltéri használatra.

ALKALMAZHATÓ:

- ▶ Felújítandó, meglévő aljzatokon, jól tapadó, vízálló ragasztó- vagy aljzatkiegyenlítő maradványokon (pl. szintetikus gyanta, neoprén vagy diszperziós ragasztó).
- ▶ Tömör vagy alacsony szívóképességű aljzatokon (pl. természetes kő burkolatok és kerámia, vízálló bevonatok, epoxigyanta burkolat).
- ▶ Meglévő vagy homokszórással nem rendelkező aszfalton.
- ▶ Magnézia esztrichen Uzin Multimoll Top 4/7/12 szigetelő táblán.
- ▶ Durvára csiszolt fa padlóra, faforgácsalapon (P4 – P7), OSB-lapon (OSB-2 – OSB-4) vagy más alkalmas, illeszkedő fafelületen.
- ▶ UZIN cement- és gipszkötésű aljzatkiegyenlítő alkalmazása előtt.
- ▶ Mattra csiszolt bevonatokon.
- ▶ Gyorskötésű rendszer részeként.
- ▶ Melegvízes padlófűtés esetén, a DIN EN 12 529 szabvány szerinti görgőszékes igénybevétel esetén.
- ▶ Nagy terhelésre lakóépületekben, kereskedelmi és ipari rendeltetésű helyiségekben.



ELŐNYÖK / TULAJDONSÁGOK:

Az UZIN PE 630 rendkívül gyorsan köt, rugalmas és kitűnően tapad a felületre.

- ▶ Kitölt, tömít és simít egyszerre.
- ▶ Hidraulikusan köt.
- ▶ Maximum 1 mm rétegvastagságig.
- ▶ Kötést követően rugalmas.
- ▶ Alacsony kromát tartalom (a REACH EU-VO 1907/2006 szerint, porkomponensre vonatkozóan).
- ▶ Oldószermentes (diszperzió komponensre vonatkozóan).
- ▶ EMICODE EC 1 R PLUS/nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású.



MŰSZAKI ADATOK:

Csomagolás	papír zsák
Kiszerezés	16 kg
Eltarthatóság	min. 12 hónap*
Mischungsverhältnis	A : B = 3 : 5
Szín, kötés előtt	sötét szürke
Szín, kötés után	világos szürke
Anyagszükséglet	100 - 600 g/m ²
Fazékidő	50 - 60 perc*
Száradási idő	40 - 120 perc*
Felhasználási hőmérséklet	15 °C padlószinten

* 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett, maximális rétegvastagsága 1 mm.



ALJZATELŐKÉSZÍTÉS:

Az aljzat legyen teljesen száraz, sima, ép, repedés- és minden olyan anyagtól mentes, mely a tapadószilárdságot befolyásolja, ronthatja. A kalciumszulfát esztrichet elkészítése után le kell csiszolni és felporszívózni. Az aljzatot az érvényben lévő normáknak és utasításoknak megfelelően kell vizsgálni, a hiányosságokat pedig pótolni, kijavítani. Tapadáscsökkentő vagy laza felszíni rétegeket el kell távolítani, kefével, csiszolással, marással vagy szemcseszóróval. Az elvált szennyeződések és port alapos porszívózással kell eltávolítani. Az alapozót hagyni kell teljesen megszáradni. (Száradás közben a színe világos szürkéből sötétszürkére változik.) Az egyéb alkalmazott termékek terméktájékoztatóit mindig vegye figyelembe.

FELDOLGOZÁS:

1. A 16 kg-os vödör keverőedényként használható. A diszperziós és a por komponenseket vegye ki a vödörből. A folyékony "A" komponenszt öntse a vödörbe, majd a "B" komponenszt intenzív keverés mellett adagolja hozzá, majd néhány perces alapos keveréssel alakítsa csomómentes masszává. Csak annyi alapozót keverjen be, amennyit kb. 60 percen belül fel tud használni. 2. Az Uzin PE 630-at spatulával vékonyan vigye föl az aljzatra.

FELHASZNÁLÁS:

Aljzat/Alkalmazás	Anyagszükséglet	Száradási idő
Forgácslap, fa aljzatok, UZIN Multimoll Top lemezek	100 - 300 g/m ²	40 - 60 perc*
Jól ragasztott, vízálló ragasztómaradékok	100 - 300 g/m ²	40 - 60 perc*
Csiszálatlan maszti aszfalt esztrich, bevonat, természetes kő, kerámia, terrazzo, magnézium és xilolit esztrich	100 - 300 g/m ²	90 - 120 perc*
Hordozható hordozók	300 - 600 g/m ²	90 - 120 perc*
A kalcium-szulfát szinterző vegyületekkel történő felszerelés előtt	az aljzattól függően (lásd fent)	12 óra*

* 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett.

FONTOS TUDNIVALÓK:

A termék bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen legalább 9 hónapig tárolható. A hosszabb ideig való tárolás a kötési idő meghosszabbodását eredményezheti, amely a megkötött anyag minőségét nem befolyásolja. Felbontott csomagolást gondosan vissza kell zárni és tartalmát rövid időn belül ajánlott felhasználni. Javasolt feldolgozási körülmények: hőmérséklettartomány 15 – 25 °C között, padlóhőmérséklet 15 °C felett, a relatív páratartalom 75 % alatt. Az alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növeli a száradási időt, míg a magas hőmérséklet és alacsony páratartalom csökkenti azt. Amennyiben aljzatkiegyenlítő 10

mm rétegvastagság felett kerül felhordásra, javasoljuk kétkomponensű epoxigyanta alapozó, például UZIN PE 460 vagy PE480 alkalmazását, a termékleírásnak megfelelően. Nem alkalmazható vízben oldódó ragasztómaradványokon (pl. szulfít ragasztón) vagy rögzítő anyagon. Ilyen esetben kérjük válasszon erre a célra alkalmas Uzin terméket. Sok hézaggal rendelkező aljzaton (kivéve fa burkolaton), a 16 kg bekevert masszához legfeljebb 5 kg UZIN NC 182 adagolható. Kérjük, használat során vegye figyelembe az alábbi szabványokat: -DIN 18365 „Padlóburkolás” -DIN 18356 „Parketta- és faburkolat lerakás” -TKB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése padlóburkolási és parkettázási munkálatok előtt” -BEB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése”

ÖSSZETÉTEL:

Összetétel: vizes polimerdiszperzió, speciális cementek, ásványi töltőanyagok és adalékszerek

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME:

Diszperzió "A" komponens: Oldószermentes. Nem gyúlékony. Az általános körülmények felhasználás során nem igényel különleges védekezést vagy elővigyázatosságot. Alkalmazás során használjon bőrvédő krémet. Felhasználás és száradás közben alapos szellőzést kell biztosítani. Diszperzió "B" komponens: Kromátszegény az EC 1907/2006 (REACH) rendeletnek megfelelően. Cementet tartalmaz, amely a nedvességgel irritáló alkáli reakcióba lép. Kerülje a termék bőrrel történő érintkezését, szembe kerülését. Irritáció esetén mossa le a terméket vízzel és keresse fel orvosát. A termék bekeveréséhez viseljen védőkesztyűt és védőmaszkot. EMICODE EC 1 R-igen alacsony károsanyag-kibocsátású a GEV szabvány szerint. Jelenlegi ismereteink szerint nem bocsát ki jelentős mennyiségben formaldehidet, káros anyagokat és illékony, szerves anyagokat (VOC). Az alapozó munkálatokat követően a megfelelő levegőminőséghez előfeltételként szükségesek az előírásnak megfelelő alapozási körülmények, az aljzat, az alapozó és a simítóanyag teljes kiszáradása.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Ajánlott a termékmaradványok gyűjtése, későbbi felhasználása. Kerülje a termék csatornába és vízbe öntését, földbe kerülését. "A" komponens: A teljesen kiürített, kikapart illetve cseppmentes műanyagkanna újrahasznosítható. A még folyékony terméket tartalmazó kanna, valamint az összegyűjtött, folyékony termék különleges hulladéknak minősül. Megkeményedett maradókat tartalmazó kanna építési hulladéknak minősül. "B" komponens: A teljesen kiürített, pormentes papírszak újrahasznosítható. A maradókat gyűjtse össze, keverje el vízzel, hagyja kiszáradni és hasznosítsa építési hulladékként újra.