Technický list výrobku

Cementová opravná stěrka vyztužená vlákny

UZIN NC 888 F FIBRE FINISH

Rychle schnoucí vyztužená opravná stěrkovací hmota k jemnému vyrovnání a vyplnění podkladu před podlahovými pracemi pro tl. vrstvy 0 - 4 mm

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- oprava stop po stěrce nebo poškozených míst na starých či nových vrstvách stěrky.
- vyrovnání a vyplnění děr, vyražených míst nebo poškozených míst v poterech, schodech nebo obecně v podkladech se spárami.
- vytvoření podkladů, které jsou rychle připravené k pokládce.
- pro tloušťky vrstvy do 4 mm.

VHODNÁ NA / PRO:

- cementové potěry, potěry ze síranu vápenatého nebo beton
- stávající podklady, např. na pevném, přilnavém a vodotěsném lepidlovém podkladu
- stávající a nové dřevotřískové desky P3 / P5 / P7 nebo desky OSB 2 – OSB 4, přišroubované nebo položené plovoucím způsobem
- stávající keramické a přírodní kamenné obklady, teraco a podobné materiály
- prefabrikované podlahy, sádrokartonové desky
- teplovodní podlahové vytápění
- zatížení kolečky židlí podle normy DIN EN 12 529 při tloušťce stěrky od 1 mm
- použití v obytných a komerčních prostorách





PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Velmi jemná, vlákny vyztužená a rychle tuhnoucí opravná stěrka. Určená k vyhlazování, opravám a vyplňování rýh po stěrce, chybějících míst a vybouraných částí na všech běžných stavebních podkladech před pokládkou podlahové krytiny. Na savých podkladech lze podlahovou krytinu pokládat již po 15 minutách*.

Pro vnitřní použití.

- na cementových potěrech a stěrkách není nutný základní nátěr
- rychlá připravenost k pokládce
- možnost pokládky bez vyrovnávání – žádné stopy po stěrce nejsou viditelné
- vynikající kvalita povrchu
- velmi dobrá savost
- dobrá schopnost vyplňování

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	papírový pytel
Velikost balení	11 kg
Skladovatelnost	nejméně 9 měsíců
Množství vody / záměsová voda	5,5 litru pro 11 kg pytel
Zpracování dílčího množství	na 1 kg prášku 500 ml vody
Barva	šedá
Spotřeba	ca 1,1 kg/m²/mm tl. vrstvy
Ideální teplota při zpracování	15 – 20 °C
Doba zpracování	ca 20 minut*
Pochůznost	po ca 10 minutách*
Zralost ke kladení	po ca 15 minutách*
Min. teplota při zpracování	10 °C na podlaze

*při 20 °C a 65 % rel. vzduš. vlhkosti při maximální tl. vrstvy 1 mm na dobře savém podkladu

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EPD

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN NC 888 F FIBRE FINISH

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a bez látek, které by mohly narušit přilnavost (nečistoty, olej, mastnota). Podklad je třeba zkontrolovat v souladu s platnými normami a technickými pokyny a v případě závad vznést námitky.

Vrstvy snižující přilnavost nebo nestabilní vrstvy, např. separační prostředky, volné zbytky lepidel, stěrkových hmot, podlahových krytin nebo nátěrů a podobně, odstraňte, např. kartáčováním nebo broušením. Volné částice a prach důkladně vysajte. Vzhledem k velmi vysokému podílu plastu není na většině podkladů nutný základní nátěr. Na velmi hladkých podkladech, jako jsou nátěry nebo lakované plochy, použijte UZIN PE 460 s pískem, UZIN PE 630 nebo UZIN PE 280. Na silně savých nebo pískujících podkladech se doporučuje základní nátěr disperzním základním nátěrem, např. UZIN PE 360 PLUS.

Dodržujte technické listy použitých produktů.

Dodržujte ČSN 74 4505 a STN 74 4505!

ZPRACOVÁNÍ:

1. UZIN NC 888 F smíchejte s vodou v požadovaném množství. Pro 11 kg je správné množství vody 5,5 litru. Při míchání v menších dávkách dosáhnete ideální konzistence poměrem 1 kg prášku a 500 ml vody.
2. Do čisté nádoby nalijte studenou, čistou vodu. Za intenzivního míchání vsypte prášek a rozmíchejte do hladka bez hrudek. Namíchejte pouze takové množství malty, které lze zpracovat během doby zpracovatelnosti cca 20 minut.
3. Hmota se nanáší stěrkou rovnoměrně na podklad až do požadované tloušťky vrstvy. Po 5–10 minutách* lze UZIN NC 888 F upravovat nebo vyhlazovat. Požadovaná tloušťka vrstvy na neabsorbujících podkladech činí minimálně 3 mm.
4. Při běžných pracích s podlahovými krytinami je povrch připraven k pokládce po cca 15 minutách*. Při pokládání korku nebo laminátu po opravných pracích s UZIN NC 888 F činí doba schnutí přibližně 12 hodin*.

*Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při maximální tloušťce 1 mm na dobře savých podkladech.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:

Tloušťka vrstvy	Spotřeba ca	Balení/ Vydatnost
1 mm	1,1 kg/m²	11 kg / 10 m²
4 mm	4,4 kg/m²	11 kg / 2,5 m²

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- V původním obalu lze při skladování v suchu uchovávat minimálně 9 měsíců. Otevřené obaly pečlivě a těsně uzavřete. S prodlužující se dobou skladování může dojít k prodloužení doby tuhnutí a schnutí. Vlastnosti vytvrzeného materiálu tím nejsou ovlivněny. Otevřené obaly pečlivě a těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- Nejlepší zpracovatelnost je při teplotě 15–20 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu, slabá cirkulace vzduchu, nepropustné podklady a velké tloušťky vrstvy zpomalují vytvrzování, sušení a připravenost k pokládce; vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu, silná cirkulace vzduchu a savé podklady je naopak urychlují.
- V létě skladujte v chladu a suchu a používejte studenou vodu. Vezměte na vědomí zkrácenou dobu zpracování při vysokých teplotách materiálu nebo okolního prostředí.
- Je třeba zachovat dilatační, pohybové a stěnové spojovací spáry podkladu. V případě potřeby připevněte na vyčnívající stavební prvky okrajové izolační pásky UZIN, aby se zabránilo vniknutí hmoty do spojovacích spár.
- Minimální tloušťka 1 mm na nepropustných podkladech.
- Nepoužívejte jako plničku pod parkety. V tomto případě použijte UZIN NC 580.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorách ani v mokrých prostorách.
- Nepoužívejte jako podlahovou stěrku ani jako užitkovou podlahu; vždy je nutné položit vrchní krytinu.
- Z důvodu nebezpečí koroze se nesmí stěrkové hmoty dostat mezi izolaci a topné potrubí. To platí zejména pro topná potrubí z pozinkované oceli. Izolaci je možné odříznout až po nanesení stěrky.
- Platí rovněž následující normy, směrnice a technické listy, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost:
  - DIN 18 365 „Práce na podlahových krytinách“, ÖNORM B 5236
  - DIN 18 356 „Práce na parketách“, ÖNORM B 5236
  - Technický list TKB/FCIÖ „Posuzování a příprava podkladů pro pokládku podlahových krytin a parketů“
  - Technický list TKB/FCIÖ „Technický popis a zpracování cementových podlahových vyrovnávacích hmot“
  - Technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Nízký obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Speciální cementy, minerální příměsi, redispergovatelné polymery a aditiva.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 11.2026

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Obsahuje cement, malý obsah chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH). Cement reaguje s vlhkostí silně alkalicky, proto zabránit kontaktu s pokožkou a očima, případně ihned opláchnout vodou. Při podráždění pokožky a kontaktu s očima vyhledat lékaře. Nosit ochranné rukavice. Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Výrobek obsahuje vlákna na bázi syntetických polymerních mikročástic (SPM). Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Okamžitě seberte rozlité množství z poškozených obalů a znovu použijte nebo řádně zlikvidujte. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Výrobek obsahuje syntetické polymerní mikročástice (SPM). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Vyprázdněné, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné. Zbytky výrobku shromáždit, rozmíchat s vodou, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 11.2026